



Smalto speciale Sanitari bicomponente

- ▶ Massima resistenza grazie alla sua formulazione con indurente
- ▶ Risana e rinnova
- ▶ Impermeabilizza

INFORMAZIONI

Essiccazione
completa



Aspetto



Resa



Pulizia



DESTINAZIONE D'USO

Smalto bicomponente ideale per rinnovare vasche da bagno, sanitari, pavimenti, elettrodomestici.

CARATTERISTICHE

- Rinnova e impermeabilizza
- Alta resistenza all'abrasione, agli urti ed ai graffi
- Resiste alla maggior parte degli agenti chimici (detergenti, candeggina,...)
- Non si sfoglia
- Solo per uso interno

LA TUA VASCA DA BAGNO HA PERSO LUCENTEZZA ED E' INGIALLITA? VUOI CHE RIITORNI A RISPLENDERE SENZA DOVERLA SOSTITUIRE?

V33 ha la soluzione per te: un **kit** (smalto bianco + catalizzatore) perfetto per rinnovare i sanitari del tuo bagno senza dovere affidarsi necessariamente a dei professionisti e senza sostituirli, fronteggiando spese altissime.

Un prodotto pronto all'uso che non necessita di un fondo ma solo di una attenta e accurata preparazione della superficie trattare.



Smalto speciale Sanitari bicomponente

PREPARAZIONE

- Pulire la superficie da verniciare e rimuovere ogni traccia di calcare. Risciacquare bene e asciugare con un panno pulito e con lascia pelucchi.
- Carteggiare accuratamente con carta vetro grana finissima (400) per rendere la superficie ruvida e eliminare la polvere prima di applicare il prodotto.
- Versare il contenuto delle latte A e B in un recipiente pulito e con un bastoncino in legno mescolare bene i due componenti per circa 5 minuti. Una volta mixati i due composti, il prodotto non potrà essere conservato e dovrà essere utilizzato entro 12 ore.

APPLICAZIONE

- Proteggere le aree da non verniciare con del nastro adesivo di carta, applicare una prima mano di vernice uniformemente con un pennello e lasciare asciugare 4-6 ore.
- Carteggiare leggermente la superficie con carta vetro grana finissima (400), rimuovere la polvere e applicare la seconda mano. Attendere almeno 24 ore per l'essiccazione completa. Attendere 3-4 giorni prima dell'uso quotidiano: il bicomponente raggiunge la massima durezza dopo 72-96 ore.

CONSIGLI V33

- Per la sicurezza dell'utilizzatore, è raccomandato l'uso dei guanti.
- Per superfici particolarmente sporche, usare il **Diluente Sintetico V33** per garantire una perfetta aderenza della vernice al supporto.
- Disporre dei fogli di giornale sul pavimento così da proteggere le piastrelle.
- Se sul supporto sono presenti delle crepe, scheggiature o graffi è possibile ripararlo con dello smalto specifico pronto all'uso.

PRECAUZIONI D'USO

PARTE A

R10 : Infiammabile. S2 : Conservare fuori dalla portata dei bambini. S29 : Non gettare i residui nelle fognature. S46 : In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. S51 : Usare soltanto in luogo ben ventilato. Valore limite UE per questo prodotto (Cat. A/j) : 500g/l (2010). Questo prodotto contiene max 495g/l COV.

PARTE B

Xn Nocivo - R11 – facilmente infiammabile

R20 : Nocivo per inalazione. R36 : Irritante per gli occhi. R42/43 : Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle. R66 : L'esposizione ai vapori può provocare secchezza e screpolature della pelle. S1/2 : Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. S16 : Conservare lontano da fiamme e scintille – Non fumare. S23 : Non respirare i vapori. S24: Evitare il contatto con la pelle. S29 : Non gettare i residui nelle fognature. S37: Usare guanti adatti. S45 : In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). S46: In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. S51 : Usare soltanto in luogo ben ventilato. NOCIVO contiene toluene-2,4 e 2,6 di isocianato, diisocianato di toluene. Può provocare una reazione allergica. S63: In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo. Contiene Diisocianato di 2-methyl-M-phénylène e disocianato Diisocianato di toluene. Può provocare una reazione allergica. Valore limite UE per questo prodotto (Cat A/j) : 500g/l (2010). Questo prodotto contiene max 495 g/l COV.



Smalto speciale Sanitari bicomponente

FORMATI



0,5 L