

UNIVERCAP EPS 030 START CAM



LASTRA STAMPATA IN EPS AD ALTA RESISTENZA MECCANICA PER ZOCCOLATURA

DESCRIZIONE

Pannello Isolante in polistirene espanso sinterizzato EPS stampato ad alte prestazioni, specifico per zoccolatura di sistemi a cappotto, reazione al fuoco Euroclasse E, con superficie zigrinata per migliorare l'adesione del rasante, detensionato. Ridotto assorbimento d'acqua.

IL PANNELLO **UNIVERCAP EPS 030 START CAM** RISPONDE AI REQUISITI DEL DM 11 ottobre 2017 DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (**CAM**) inserito nella Gazzetta Ufficiale con n. 259 del 6 novembre 2017.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Caratteristiche UNI EN 13163		Norma	Unità di misura	Valore
Conducibilità termica dichiarata	λ_D	EN 12667	W/mK	0,030
Resistenza alla trazione	Tr	EN 1607	kPa	≥ 250
Resistenza alla flessione	BS	EN 12089	kPa	≥ 250
Resistenza alla compressione al 10% schiacciamento	CS (10)	EN 826	kPa	≥ 200
Stabilità dimensionale	DS (N)	EN 1603	%	$\pm 0,2$
Resistenza al taglio	T	EN 13163	kPa	≥ 125
Reazione al fuoco	Euroclasse	EN 13501-1	-	E
Calore Specifico	C	EN 10456	J/kg*K	1350
Coeff. dilatazione termica lineare	-	EN 10456	K ⁻¹	65×10^{-6}
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore	μ	EN 13163	-	70
Permeabilità al vapore	-	EN 13163	mg/(Pa.h.m)	0,0125
Ass acqua a lungo periodo per immersione totale	WL (T)	EN 12087		$\leq 0,6$
Ass acqua a lungo periodo per immersione parziale	WL (P)	EN 12087		$\leq 0,2$
Tolleranza dimensionale della lunghezza	L2	EN 822	mm	± 2
Tolleranza dimensionale della larghezza	W2	EN 822	mm	± 2
Tolleranza dimensionale dello spessore	T1	EN 823	mm	± 1
Tolleranza dimensionale di ortogonalità	S1	EN 824	mm	$\pm 1/1000$

28-05-2020

PPG Univer S.p.a. - I dati forniti rappresentano le nostre migliori conoscenze riguardo le proprietà e le utilizzazioni del prodotto. PPG Univer non ha alcun controllo sulla qualità e le condizioni del supporto, nonché sulle molteplici variabili che possono influire sull'uso e sull'applicazione dei prodotti. PPG Univer non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

Prove sperimentali si svolgono a rischio dell'utilizzatore.



A PPG brand

Tolleranza dimensionale della planarità	P3	EN 825	mm	± 3
Spessore pannello [mm]	Resistenza termica dichiarata R _D [m ² *K/W]	Trasmittanza termica dichiarata K [W/m ² *K]		
20	0,67	1,50		
30	1,00	1,00		
40	1,33	0,75		
50	1,67	0,60		
60	2,00	0,50		
70	2,33	0,43		
80	2,67	0,38		
90	3,00	0,33		
100	3,33	0,30		
110	3,67	0,27		
120	4,00	0,25		
130	4,33	0,23		
140	4,67	0,21		
150	5,00	0,20		
160	5,33	0,19		
180	6,00	0,17		
200	6,67	0,15		

28-05-2020

PPG Univer S.p.a. - I dati forniti rappresentano le nostre migliori conoscenze riguardo le proprietà e le utilizzazioni del prodotto. PPG Univer non ha alcun controllo sulla qualità e le condizioni del supporto, nonché sulle molteplici variabili che possono influire sull'uso e sull'applicazione dei prodotti. PPG Univer non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

Prove sperimentali si svolgono a rischio dell'utilizzatore.



A PPG brand